

Tape 1 PE

Polüetüleenist teip, mis on kaetud väga kleepuva akrüülliiimiga

Tehniline andmeleht

06.02.2014

02040160-02040193-02040194

Versioon 07_06.12.2019

Omadused	Tape 1 PE	Tape 1 PE 100 X	Tape 1 PE 150
Artikkel	02040160	02040193	02040194
Mõõtmed	60 mm × 25 m	100 mm × 25 m	150 mm × 25 m
Värv	Sinine		
Liimaine	Akrüülipõhine liim, mis ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid		
Liimaine alusmaterjal	LDPE-kile (70 µm)		
Liimaine mass	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Tugevdusmaterjal	PET-võrk		
Paksus (ilma katteribata)	0,27–0,29 mm (DIN EN 1942)		
Kattmaterjal	Silikoonitud katteriba	Sünteeiline katteriba, mis on pikuti pooleks lõigatud	Silikoonitud katteriba
Rebenemistugevus ja elastsus	≥ 25 N / 25 mm; 300% (DIN EN 14410)		
Soovitatav paigaldustemperatuur	+5 °C / +30 °C (töödeldav alates –10 °C)		
Töötemperatuur	–30 °C / +100 °C		
Sd väärtus	ligikaudu 12 m		
Irdumiskindlus	Vastab DIN 4108-11 nõuetele		
Vastupidavus kondensaadile	Väga kõrge		
Vananemiskindlus	Väga kõrge		
Esmane adhesioon (nake)	Väga kõrge		
UV-stabiilsus	24 kuud*		
Pakendi sisu	10 rulli	6 rulli	4 rulli
Ladustamine	Hoida jahedas ja kuivas, kaitstuna UV-kiirte eest, maksimaalselt 24 kuud		
Ladustamistemperatuur	+18 °C / +25 °C		

* viidatud on Kesk-Euroopa kliimale

Riwega S.r.l. jätab endale õiguse nende tehniliste väärtuste üle vaatamiseks või muutmiseks. Tehnilise andmelehe leiate veebilehelt www.riwega.com. See andmeleht asendab eelmise eksemplari.