

Toote andmeleht
Nr: IT-12/2006/eng rev.9
Kuupäev: 20.02.2020
Lk: 1/2

BMI Icopal
Sp. z o.o.
98-220
Zduńska
Wola ul.
Łaska
169/197
Poola



BALTBIT PF **160**



Kaubanimi: Aluskihi bituumenpapp BALTBIT PF 160

2. Tehniline kirjeldus

PN-EN 13707 + A2:2012 IDT. EN 13707:2004 + A2:2009
Hüdroisolatsioonipapp – Tugevdatud bituumenpapp katuse hüdroisolatsiooniks –
Määratlus ja omadused

3. Tootja: BMI Icopal Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197, Poola

4. Toote kirjeldus

Polüestervillaga tugevdatud papp, kaetud SBS-modifitseeritud bituumeni ja mineraaltäiteainega, pealtpoolt kaetud liivaga, altpoolt profileeritud ja kaetud fooliumiga. Materjali valmsitamisel on kasutatud KIIRPROFIILI tehnoloogiat.

5. Kasutamine: katuse mitmekihilise hüdroisolatsiooni aluskiht

6. Paigaldusviis: kuumpaigaldus

7. Teave kasutajatele:

Paigaldustingimused

Katusekatte paigaldamise ajal ei tohi õhutemperatuur langeda alla 0 °C. Mitte paigaldada märjale või jääga kaetud pinnale, vihma- või lumesaju ajal või tugeva tuule korral.

Kasutustingimused

Toode BALTBIT PF 160 paigaldada vastavalt tehnilisele projektile, kooskõlas asjakohaste ehitusnormide ja tootja koostatud juhendis sisalduvatele üksikasjalike juhistega.

Ladustamine

Materjalirullid ladustada siseruumis, kaitstuna niiskuse ning päikesevalgusest või küttekehast tingitud kuumuse eest. Rullid ladustada tasasele pinnale püstiselt, ühes kihis.

Transport

Rulle transportida kaetuna veoautos, püstiselt ja ühes kihis, kaitstuna ümbermineku ja kahjustuste eest. Rullid paigutada nii, et nende liikumine transpordi ajal oleks välistatud.



6. Toote joimivus

	Omadus	Katsemeetod/ klassifikatsioon	Mõõtühik	Väärtus või hinnang
1.	Nähtavad defektid	EN 1850-1	----	Nähtavad defektid puuduvad
2.	Pikkus (*)	EN 1848-1	m	$\geq 7,5$
3.	Laius (*)	EN 1848-1	m	$\geq 0,99$ ($1,00 \pm 0,01$)
4.	Sirgus	EN 1848-1	----	Hälve: ≤ 15 mm / 7,5 m või muude pikkuste korral proportsionaalne
5.	Paksus	EN 1849-1	mm	$3,0 \pm 0,2$
6.	Veekindlus	EN 1928	----	Veekindel
7.	Tuletundlikkus	EN 13501-1	----	Klass E
8.	Tõmbeomadused: maksimaalne tõmbetugevus -pikisuunas, -põikisuunas	EN 12311-1	N/50 mm	800 ± 200 600 ± 200
9.	Tõmbeomadused: venivus -pikisuunas, -põikisuunas	EN 12311-1	%	50 ± 15 50 ± 15
10.	Elastsus madalal temperatuuril	EN 1109	°C	-15 / Ø30 mm
11.	Voolutakistus kõrgel temperatuuril	EN 1110	°C	90
12.	Veeauru läbilaskvus	EN 13707	----	$\mu=20\ 000$

(*) Materjalipaane on võimalik toota erineva pikkuse ja/või laiusega, tingimusel et katsetes sätestatud pikkus ja/või laius ei ole deklareeritust väiksem.