



## JUHIS ASBESTIVABA KATUSE PUHASTUSTÖÖDE KOHTA LUBJAKIHI VASTU

25-05-2009  
Naujoji Akmenė

### **Kasutamine**

Kasutamiseks katustel ja fassaadidel, mis on kaetud asbestivaba kattega, esineva lubjakihi eemaldamiseks.

### **Töövahendid**

Plastikämbrid mahuga 10 l;  
Värvipintsel;  
Pintsel;  
Polüetüleenkile;  
Kaitseprillid;  
Kaitsekindad;  
Ühekordselt kasutatav kombinesoon;  
Sidrunhape, CAS nr.77-92-9;  
Õunhape, CAS nr.6915-15-7

### **Tööprotsess**

Sidrunhappe lahus ( $8 \pm 2$ ) % kontsentratsiooniga (õunhapet võib kasutada sidrunhappe asendajana).  $800 \pm 200$  g sidrunhapet valatakse 10 l mahutavusega ämbrisse, mis on täis vett, ja segatakse hästi. Aknalaudade või metallosade tsingitud pargid kaetakse enne tööd polüetüleenkilega. Fassaadilehtede või katusepinna kahvatus kaetakse valmis sidrunhappe lahusega, kasutades pintslit või harja. Lahus kantakse ülevalt alla. Lahusega kaetud pind jäetakse 2-3 minutiks seisma (lahust ei tohi lasta kuivada), seejärel pestakse pind pintsliga abil rohke veega (veel parem oleks tugev veevool) (võib kasutada spetsiaalset kõrgsurvevahendit). Juhul kui pärast pestud koha kuivamist tuleb uuesti kahvatus välja, tuleb puhastusprotseduuri uuesti korrata.

### **Tööohutus**

Töid võib teha ainult koolitatud, kvalifitseeritud ja kõiki nõutavaid sertifikaate omav isik, kes on kontrollinud oma tervist. Tööde teostamisel on kohustuslik kanda isikukaitsevahendeid ja järgida materjali ohutuskaardil toodud juhiseid.