

Plano Natur

EN 544 BITUUMENKATUSEPLAADID

TOOTELEHT

Plano Natur on kummibituumenist katuseplaat. Plaat on tugevdatud kummibituumeniga immutatud klaaskiust tugikihiga (110–120 g/m²). Toode on kaetud värvilise puistega. Allpool on liimimass, mis on kaitstud paigaldamise käigus eemaldatava kilega.

Sihtotstarve

Katuseplaadikstasasele pinnale, vajalik aluskate. Tutvuge paigaldusjuhendiga.


Pinnapuiste värvivariandid

Toote number:	26005	26011 *)	26041 *)	26051 *)	26061 *)
Ülapoole puistematerjal:	OM must	HH *) süsihall	LR *) looduspruun	MV *) metsaroheline	TP *) telliskivipunane

*) Eemaldatakse värvivalikust 2011. aasta kevadel, pärast seda saadaval vaid eritellimusel.

Mõõtmed

1x0,32 m. Ühe plaadi paksus on u 4 mm ja kaal u 1 kg.



Pakend

Pakendis on 22 plaati, selle kogusega saab katta 3 m² katust. Plaadid on pakendatud plastkatttega paberist ümbrisesse, millel on paigaldusjuhised. Ühe paki kaal on umbes 23 kg. Kaubaalusel on 39 pakki. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 930 kg.

Ladustamine

Plaadipakke tuleb transportida ja hoida kindlal alusel. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, otsese päikesevalguse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

Kõrvaldamine

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Tootja / turustaja

BMI Suomi | Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Tel 020 743 6200



BMI Eesti
Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee

Plano Natur, omadused

Omadus	Meetod	Ühik	Nimiväärtus
Ruutmeetrimass	EN 1849-1	g/m ²	4500 (± 300)
Bituumeni mass	En 544 punkt 6.1	g/m ²	1550 (± 250)
Tulekindlusklass	ENV 1187	-	BROOF(t2)
Tõmbetugevus pikisuunas	EN 12311-1	N/50 mm	850 (± 250)
Tõmbetugevus põikisuunas	EN 12311-1	N/50 mm	550 (± 150)
Pikenemine pikisuunas	EN 12311-1	%	3 (± 1 %-ühik)
Pikenemine põikisuunas	EN 12311-1	%	3 (± 1 %-ühik)
Kuumakindlus	EN 1110	°C	+90
- pärast vananemist	EN 1296 + EN 1110	°C	+90
Naelavarre rebenemiskindlus	EN 12310-1	N	150
Vee imendumine	En 544 punkt 6.4.1		NPD
Puiste püsivus	EN 12039	g	< 2,50
UV-kiirguse kestus	prEN 1297-1		NPD

BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee