

BALTBIT PF 160

1. **Toote kaubanimi:** BALTBIT PF 160

2. **Tehniline kirjeldus**

PN-EN 13707 + A2:2012

Painduv hüdroisolatsioonimaterjalid – Armeeritud bituumenmaterjalid katuse hüdroisolatsiooniks –
Määratlus ja omadused

3. **Tootja:** BMI Icopal Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole, Poola

4. **Toote kirjeldus:**

SBS-tüüpi modifitseeritud bituumenrullmaterjal mis on armeeritud polüesterkangaga. Pealispind kaetud liivaga. Alumine pind profileeritud ja kaetud kilega. Materjali valmsitamisel on kasutatud "Quick profile" tehnoloogiat.

5. **Kasutamine:** katuse mitmekihilise hüdroisolatsiooni aluskiht

6. **Paigaldusviis:** keevispaigaldus (kuumpaigaldus)

7. **Teave kasutajatele:**

Paigaldustingimused

Katusekatte paigaldamise ajal on nominaalne temperatuur 0 °C või kõrgem (minimaalne temperatuur vastavalt elastsuse näitajale madalatel temperatuuridel). Mitte paigaldada märjale või jääga kaetud pinnale, vihma- või lumesaju ajal või tugeva tuule korral.

Kasutustingimused

Toode BALTBIT PF 160 paigaldada vastavalt projektile, kooskõlas asjakohaste ehitusnormide ja tootja koostatud juhendmaterjalile.

Ladustamine

Materjalirullid ladustada siseruumis, kaitstuna niiskuse ning päikesevalgusest või küttekehast tingitud kuumuse eest. Rullid ladustada tasasele pinnale püstiselt, ühes kihis.

Transport

Rulle transportida kaetuna veoautos, püstiselt ja ühes kihis, kaitstuna ümbermineku ja kahjustuste eest. Rullid paigutada nii, et nende liikumine transpordi ajal oleks välistatud.

Toote andmeleht
 Nr: IT-12/2006/eng rev.10
 Kuupäev: 06.02.2023

Lk: 2/2

8. Toote toimivus

	Omadus	Testimismeetod/ klassifikatsioon	Mõõtühik	Toimivus
1.	Nähtavad defektid	EN 1850-1	----	Nähtavad defektid puuduvad
2.	Pikkus (*)	EN 1848-1	m	$\geq 7,5$
3.	Laius (*)	EN 1848-1	m	$\geq 0,99$ ($1,00 \pm 0,01$)
4.	Sirgus	EN 1848-1	----	Hälve: ≤ 15 mm / 7,5 m või muude pikkuste korral proportsionaalne
5.	Paksus	EN 1849-1	mm	$3,0 \pm 0,2$
6.	Veekindlus	EN 1928	----	Veekindel
7.	Tuletundlikkus	EN 13501-1	----	Klass E
8.	Tõmbeomadused: maksimaalne tõmbetugevus -pikisuunas, -põikisuunas	EN 12311-1	N/50 mm	800 ± 200 600 ± 200
9.	Tõmbeomadused: venivus -pikisuunas, -põikisuunas	EN 12311-1	%	50 ± 15 50 ± 15
10.	Elastsus madalal temperatuuril	EN 1109	°C	-15 / Ø30 mm
11.	Voolutakistus kõrgel temperatuuril	EN 1110	°C	90
12.	Veeauru läbilaskvus	EN 13707	----	$\mu=20\ 000$

(*) Materjali on võimalik toota erineva pikkuse ja/või laiusega, tingimusel et katsetes sätestatud pikkus ja/või laius ei ole deklareeritud väiksem.

Toote toimivusdeklaratsioonis ja käesolevas dokumendis kinnitatud toimivuste parameetrite alusel võib toote lugeda Eestis ja Soomes sätestatud bituumerullmaterjalide tooteklassi TL2.