

Lieferspezifikation

Delivery Specification

Spécification de livraison

Index: f, gültig ab 17.08.2018
Seite 1 von 2

Evalith® DH120 TL

Glasfaser | Glass fibers | Fibres de verre

Durchmesser: 13 µm Länge: 18 mm
Diameter: 13 µm Length: 18 mm
Diamètre: 13 µm Longueur: 18 mm

Bindemittel | Binder | Liant

Harnstoff-Formaldehyd-Harz und Polymerdispersionen
Urea formaldehyde resin and polymer dispersions
Résine urée-formaldéhyde et dispersions de polymères

Brandverhalten | Fire Behaviour | comportement au feu

Produkt erfüllt Anforderung der Baustoffklasse DIN 4102-A2
Product meets the requirements of class DIN 4102-A2 building materials
Produit conforme aux exigences de la classe des matériaux de construction DIN 4102-A2

Prüfmerkmal Tested Characteristic Caractéristique contrôlée	JM-Prüfvorschrift Test based on Prescription du test	Einheit unit unité	Min-Wert Min. Value Valeur Min.	Sollwert Nom. Value Valeur nom.	Max-Wert Max. Value Valeur Max
Flächengewicht Area weight Grammage	4.2 DIN EN 29 073-1	g/m ²	109,0	120,0	138,0
Glühverlust Loss on ignition Perte au feu	4.3.1 DIN EN 13820	%	5,0	7,0	10,0
Dicke Thickness Epaisseur	4.7 DIN EN ISO 9073-2	mm		1,25	
Luftdurchlässigkeit Air permeability at 100 Pa Perméabilité d'air à 100 Pa	4.8 DIN EN ISO 9237	l/m ² *s		2200	
Höchstzugkraft MD Tensile strength MD Résistance à la traction MD	4.4 DIN EN 29 073-3	N/5cm	190	280	
Höchstzugkraft CMD Tensile strength CMD Résistance à la traction CMD	4.4 DIN EN 29 073-3	N/5cm	100	140	

Bahnbreite: ± 2 mm / Bahnlänge: +0,3% +5m / Maximal zwei Klebestellen pro 1.000 m.

Width of Roll: ± 2 mm / Roll length: +0,3% +5m / Maximum of two joints per 1,000 m.

Largeur de la bobine: ± 2 mm / Longueur de la bobine: +0,3% + 5 m / Maximum 2 jonctions par 1000 m

Die Standardlauflänge kann bei max. 20% der Lieferung um ± 8% abweichen.

The roll length can diverge from the standard up to ± 8% for maximum 20% of each delivery.

La longueur nominale d'au plus 20 % des bobines peut diverger du standard entre ± 8 % à défaut.

Standardverpackung: PE Folie / mind. 2 Etiketten: Hersteller, Materialnummer, Typenbezeichnung, Produktionsdatum, Bahnlänge, Bahnbreite, Rollnummer, Hülseinnendurchmesser

Standard packaging: PE foil / at least 2 labels: name of manufacturer, material number, product typ, date of production, length of roll, width of roll, roll number, inside core size

Conditionnement standard: feuilles de polyéthylène / au moins deux étiquettes: name of manufacturer, numéro d'article, type du produit, date de fabrication, longueur du voile, largeur du voile, numéro de bobine, diamètre extérieur

Die Lagerzeit der verpackten Vliesrollen sollte 14 Monate ab Produktionsdatum nicht überschreiten. Bei Überschreitungen sind Nachprüfungen zu empfehlen. Der Vliesstoff muss trocken transportiert und gelagert werden.

Storage period of packed material should not exceed 14 months after date of production. If this is exceeded, we recommend examination of the mat before use. The mat must be kept dry during storage and transportation.

La période de stockage des bobines emballées ne devrait pas excéder 14 mois à compter de la date de production. Si ce délai est dépassé, il est recommandé de retester le voile avant son utilisation. Le voile de verre doit être transporté et stocké au sec

Diese Johns Manville Produkte sind Erzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), welche nach den Bestimmungen der CLP-Verordnung 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen weder als gefährlich einzustufen noch zu kennzeichnen sind.

These products of Johns Manville are articles according to Regulation (EC) No.1907/2006 (REACH) and are neither classified as dangerous nor do they need to be labeled according to the CLP regulation 1272/2008 on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures.

Ces produits de Johns Manville sont des articles conformes à l'Article 3.3 du Règlement (CE) no. 1907/2006 (REACH) qui ne sont pas classifiés dangereux et n'ont pas besoin d'être

Kontakt / contact / contact

Johns Manville Sales GmbH
Werner-Schuller-Strasse 1
97877 Wertheim - Deutschland / Germany / Allemagne
Email: contact@jm.com www.jm.com

ISO 9001

Date of printing: 15.11.2019

Lieferspezifikation

Delivery Specification
Spécification de livraison

Index: f, gültig ab 17.08.2018
Seite 2 von 2

étiquetés conforme au Règlement CLP 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unseren Sicherheitsinformationen für Erzeugnisse sowie in unseren Rechtlichen Informationen, welche Sie auf Anfrage erhalten.

You will find further information about our products in our Safety Information for Articles and Regulatory Fact Sheets, which are available on request.

Vous trouvez des informations supplémentaires sur nos produits dans nos Données de Sécurité pour Articles et nos Fiches de Données Réglementaires, qui sont disponibles sur demande.

Kontakt / contact / contact

Johns Manville Sales GmbH
Werner-Schuller-Strasse 1
97877 Wertheim - Deutschland / Germany / Allemagne
Email: contact@jm.com www.jm.com

ISO 9001

Date of printing: 15.11.2019